MacMetal™ ウェルドリングガスケット・リップシール　RMシリーズ

Introduction

ウェルドリングガスケットは、各種金属材料を特殊設計に基づき機械加工を施した溶接ガスケットです。ガスケットとフランジを溶接して装着するガスケットの為、流体が全く漏れないのが特徴です。危険な流体などの漏洩が許されない場所や温度変動、圧力変動、振動、面間変動の激しい用途に最適です。



品番	2725				
断面形状	RM-1 ガスケット 溶接ポイント	RM-2	RM-3	RM-4	RM-5
ガスケット厚み[㎜]	4.0（片側）	15.0（片側）			
最大寸法[㎜]	Φ3000				
面間変動許容量[㎜]	~0.3	~0.1	~0.5	~4.0	~4.0

品番 － ① － ②

①断面形状
RM-1
RM-2
RM-3
RM-4
RM-5

②金属材質	記号
SUS304	E
SUS316	G
SUS316L	H
SUS310S	O
SUS321	J
SUS347	K
SUS430	U
Titanium	T
Incoloy800	W
Inconel600	Y
Hastelloy	P
その他	Z

その他：対応可能材質

Incoloy®825・X750・Hastelloy®C276

B2/Nickel200/Monel等

詳しくは、弊社担当者までお問合せください。

●m値・ｙ値について

m値及びy値は0として検討ください。

取付イメージはこちら!

(YouTubeへアクセスします)

ウェルドリングガスケット・リップシールにご使用における注意事項

●材質は、フランジと同材質での選定となります。

●面間変動許容量については、実績に基づいた参考値です。検討時の目安としてお考えください。

●仕様・材質・設計等ご不明な点は、弊社担当者までお問い合わせください。

取扱金属材料一覧

一般名称	ISO15510規格	EN規格	UNS規格	硬度[HB]	最高使用温度[℃]	密度[cm^3]
Carbon Steels						
Carbon steel 235	S235JRG2	1.0038		100-130	450	7.85
Vessel steel 265	P265GH	1.0425		130-180	530	7.85
Fine Carbon steel 355	P355NL1	1.0566		130-180	610	7.85
Soft Iron	M2	1.1003		Max90	450	7.85
Stainless Steels						
Stainless steel 304	X5CrNi18-10	1.4301		130-190	550	7.90
Stainless steel 316	X5CrNiMo17-12-2	1.4401	UNS S31600	130-190	550	8.00
Stainless steel 316L	X2CrNiMo17-12-2	1.4404	UNS S31603	130-190	550	8.00
Stainless steel 316L UG(Urea Grade)	X2CrNiMo18-14-3	1.4435	UNS S31603	130-190	550	8.00
Stainless steel 317L	X2CrNiMo18-14-4	1.4438	UNS S31703	130-190	550	8.00
Stainless steel 904L	X1NiCrMoCu25-20-5	1.4439	UNS N08904	130-190	400	7.90
Stainless steel 321	X6CrNiTi18-10	1.4541	UNS S32100	130-190	550	7.90
Stainless steel 347	X6CrNiNb18-10	1.4550	UNS S34700	130-190	550	7.90
Stainless steel 316Ti	X6CrNiMoTi17-12-2	1.4571	UNS S31635	130-190	550	8.00
Heat resistant stainless steel 309	X15CrNiSi20-12	1.4828	UNS S30900	130-220	800	7.90
Duplex Stainless Steels						
Duplex steel F55	X2CrNiMoCuWN25-7-4	1.4501	UNS S32760		300	7.80
Duplex steel F53	X2CrNiMoN25-7-4	1.4410	UNS S32750		300	7.80
Duplex steel F51(318LN)	X2CrNiMoN22-5-3	1.4462	UNS S31803		300	7.90
Duplex steel 310Mo LN	X2CrNiMoN25-2-2	1.4466	UNS S31050		300	7.90
Steels for Pressure vessel						
Vessel steel A 204	16Mo3	1.5415		140-170	530	7.90
Vessel steel F12	13CrMo4-5	1.7335		150-180	560	7.90
Vessel steel F5	12CrMo19-5	1.7362		170-220	650	7.90
Vessel steel F22	10CrMo9-10	1.7380		130-180	590	7.90
Nickel based alloys						
Nickel 201	Lc-Ni-99.2	2.4068	UNS N02201	80-150	1100	8.90
Monel 400	NiCu30Fe	2.4360	UNS N04400	100-160	500	8.90
Hastelloy® B-3	NlMo29Cr	2.4600	UNS N10675	228	820	9.20
Hastelloy® C-22	NiCr21Mo14W	2.4602	UNS N06022		770	8.60
Hastelloy® C-59	NiCr23Mo16Al	2.4605	UNS N06059		450	8.60
Hastelloy® C-4	NiMo16Cr16Ti	2.4610	UNS N06455	155	760	8.60
Hastelloy® B-2	NiMo28	2.4617	UNS N10665		900	9.20
Hastelloy® C-276	NiMo16Cr15W	2.4819	UNS N10276		750	8.90
Incoloy®800	X10NiCrAlTi32-20	1.4876	UNS N08800	130-220	1100	8.00
Inconel® 600	NiCr15Fe	2.4816	UNS N06600	140-200	900	8.40
Inconel® 625	NiCr22Mo9Nb	2.4856	UNS N06625		900	8.40
Incoloy® 825	NiCr21Mo	2.4858	UNS N08825		650	8.10
Titanium based alloys						
Titanium Gr.1	Ti99.8	3.7025	UNS S32760	110-160	300	4.50
Titanium Gr.2	Ti99.7	3.7035	UNS S32750	112-180	350	4.50
Others						
Silver Ag 0	Ag 99.97			25-45	750	10.50
Zyrcomium Zr 702	Zr 99.20		UNS R60702	150	350	6.50

●この一覧は、国際規格との対照表となっております。
●最高使用温度については、参考値としてご使用下さい。
●その他材質については、弊社担当者までお問い合わせください。